

Produktový list
 Vydanie: 18/07/2007
 Identifikačné č.:
 02 05 01 09 002 0 000004
 Sika® MultiSeal®

Sika® MultiSeal®

Bitúmenová tesniaca páska

Popis produktu Samolepiaca, kaučukom modifikovaná, bitúmenová tesniaca páska, na jednej strane laminovaná s hliníkovou fóliou.

Použitie Tesnenie a opravy proti prieniku vlhkosti a lepenie:
 - stykov na strechách, oplechovaní
 - trhlín
 - bitúmenových a iných strešných pásov

Charakteristika / výhody

- veľmi jednoduché spracovanie
- veľmi ekonomické
- dobrá priľnavosť na mnohých podkladoch
- odolné voči poveternostným vplyvom
- samolepiace
- UV odolné
- odolné voči bitúmenom
- pretierateľné
- môže byť spracovávané aj pri nízkych teplotách

Údaje o produkte

Forma

Vzhľad / farba Páska dodávaná v dvoch farebných odtieňoch:
 - horná strana: hliníková fólia, matne šedá alebo tehlovo červená
 - spodná strana: samolepiaca čierna bitúmenová páska chránená filmom

Balenie

dĺžka	šírka	Počet roliek v krabicovom balení
3 metre	100 mm	12
3 metre	200 mm	6
3 metre	225 mm	6
10 metrov	50 mm	6
10 metrov	75 mm	4
10 metrov	100 mm	3
10 metrov	150 mm	2
10 metrov	200 mm	3
10 metrov	225 mm	2
10 metrov	300 mm	1
10 metrov	450 mm	1
10 metrov	600 mm	1

Skladovanie

Sklad. podmienky / životnosť 72 mesiacov v neotvorenom, nepoškodenom originálnom balení.
 Skladovať v suchu a chránené pred priamym slnečným žiarením pri teplote + 5 °C až + 25 °C.



Technické údaje	
Chemická báza	Bitúmenová páska modifikovaná kaučukom
Hustota	1,2 - 1,5 g/cm ³ (pri + 20 °C)
Hrúbka	~ 1,2 mm (vrátane hliníkovej fólie ~ 0,05 mm)
Trieda odolnosti voči ohňu	B2 podľa DIN 4102
Zaťažiteľná teplota	- 20 °C až + 70 °C
Mechanicko - fyzikálne vlastnosti	
Pevnosť v ťahu	Pozdĺžne: ~ 3,6 N/mm ² Priechne: ~ 3,5 N/mm ²
Prietlačnosť pri pretrhnutí	25 - 50%
Informácie o systéme	
Aplikačné detaily	
Kvalita podkladu	Podklad musí byť nosný, čistý, suchý a bez akýchkoľvek znečistení.
Príprava podkladu	Všetky uvoľnené častice, oddeľovacie prostriedky, cementové mlieko, hrdza a iné nedostatočne príľnavé častice musia byť odstránené vhodným ručným alebo mechanickým spôsobom. Kovové a plastové povrchy a pod. je potrebné očistiť rozpúšťadlom (napr. Sika® Cleaner-205) Na poróznych podkladoch (betón, cement a pod.) je možné príľnavosť zlepšiť použitím bitúmenového podkladového náteru (Inertol-1). Podkladový náter nechať vyschnúť po dobu 1 hod.
Aplikačné podmienky / limity	
Teplota podkladu	+ 5 °C min, + 40 °C max. Pri teplote pod + 10 °C je počas aplikácie potrebné pásku a podklad nahriať pomocou teplovzdušnej pištole.
Teplota vzduchu	+ 5 °C min, + 40 °C max. Pri teplote pod + 10 °C je počas aplikácie potrebné pásku a podklad nahriať pomocou teplovzdušnej pištole.
Vlhkosť podkladu	Podklad musí byť suchý.
Pokyny pre aplikáciu	
Aplikačné metódy / náradie	Odstrihnúť požadovanú dĺžku pásy, odstrániť ochranný film a pásku pevne pritlačiť ku podkladu pomocou valčeka. Styky pásy prekryť o min. 50 mm. Príľnavosť je možné zvýšiť nahriatím pásy pomocou teplovzdušnej pištole (fénu) počas aplikácie.
Poznámky ku aplikácii / limity	Nevhodné na tesnenie proti tlakovej vode. V prípade nutnosti tesnenia proti tlakovej vode kontaktujte náš technický servis. Nevhodné pre vyššie uvedenú aplikáciu pri vyššej teplote (> +25 °C). Bitúmenová zložka pásy môže spôsobiť zmenu zafarbenia prírodného kameňa, plastov a náterov. Na pórovitých podkladoch je možné presakovanie vody pod Sika® MultiSeal®.

Poznámky	Všetky technické údaje v tomto produktovom liste sú uvedené na základe laboratórnych skúšok. Aktuálne údaje na stavenisku sa preto v závislosti od zmien podmienok, ktoré sú mimo našu kontrolu, môžu odlišovať.
Miestne obmedzenia	Prosím všimnite si, že v dôsledku špecifických miestnych podmienok sa správanie tohto produktu môže meniť v závislosti od krajiny. Prosím obráťte sa na miestny produktový list pre presný popis aplikácie.

Informácie o ochrane zdravia a bezpečnosti

Podrobné informácie ohľadom bezpečnosti a ochrany zdravia ako aj podrobné preventívne opatrenia, ako napr. fyzikálne, toxikologické a ekologické údaje sú uvedené v karte bezpečnostných údajov materiálu.

Právne oznámenia

Informácie, a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na aplikáciu a konečné využitie Sika produktov sa podávajú v dobrej viere vyplývajúcej zo súčasných poznatkov a skúseností s výrobkami pri správnom skladovaní, manipulácii a aplikácii za normálnych podmienok v súlade s doporučeniami Sika.

V praxi rozdiely v materiáloch, substrátoch a v skutočných podmienkach na stavbe sú také, že nemôže byť poskytnutá žiadna záruka, čo sa týka predajnosti alebo vhodnosti a použiteľnosti pre určitý účel, ani žiadny záväzok vyplývajúci z akéhokoľvek právneho vzťahu. Nemôže byť vyvodенý žiadny záväzok ani z tejto informácie, ani zo žiadnych písomných odporúčaní alebo poskytnutých rád. Spracovávateľ produktu musí overiť vhodnosť produktu pre plánované použitie a účel. Sika si vyhradzuje právo na zmenu vlastností jej produktov.

Vlastnícke práva tretích strán musia byť dodržané. Všetky objednávky sa akceptujú podliehajú našim platným všeobecným a obchodným podmienkam. Užívatelia by sa mali vždy odvolávať na posledné vydanie miestnych produktových listov pre konkrétny výrobok.

Sika Slovensko spol. s r.o., Rybníčná 38/e, 831 06 Bratislava – Vajnory
Tel: 02 / 49 20 04 41, 49 20 04 42 e-mail: sika@sk.sika.com
Fax: 02 / 49 20 04 44 <http://www.sika.sk>

Redigoval: Ing. Beľan
Dňa: 15.1.2008

