

PRODUKTOVÝ LIST

SikaGrout®-314

VYSOKO KVALITNÁ ZÁLIEVKOVÁ MALTA

POPIS PRODUKTU

SikaGrout®-314 je cementová, 1-komponentná, expanzívna zálievková malta tekutej konzistencie s kompenzovaným zmršťovaním.

POUŽITIE

SikaGrout®-314 sa používa ako tekutá zálievková malta pre vrstvy hrúbky od 10 mm do 40 mm.

Je vhodná na zalievanie:

- Ťažkých zariadení / základov strojov
- Základových dosiek
- Škár medzi prefabrikátmi
- Výplň dutín, otvorov a priehlbín
- Výplň okolo prestupov potrubí
- Dodatočné kotvenie
- Vhodná na zosilňovanie konštrukcií (princíp 4, metóda 4.2 EN 1504-9). Zabudovanie spojovacích a vystužovacích tyčí do vopred vytvarovaných otvorov podľa EN 1504-6.

VLASTNOSTI/ VÝHODY

- Rýchly nárast pevností
- Vysoké konečné pevnosti
- Redukcia zmršťovania (v plastickom aj vytvrdenom stave)
- Tekutá konzistencia
- Bez segregácie
- Jednoduché spracovanie (prášková zmes pripravená na použitie)
- Jednoduché miešanie, iba pridať vodu
- Nastaviteľná konzistencia
- Čerpateľná alebo nalievateľná
- Nespôsobuje koróziu
- A1 Reakcia na oheň

OSVEDČENIA/ NORMY

Skúšané podľa EN 1504-3 a 1504-6. Označené značkou zhody CE.

ÚDAJE O PRODUKTE

Chemická báza	Cement, vybrané plnivé a špeciálne prísady
Balenie	25 kg vrecia
Vzhľad/ farba	Šedý prášok
Doba skladovania	12 mesiacov od dátumu výroby
Podmienky skladovania	Skladovať v suchu, v nepoškodenom a neotvorenom originálnom balení.
Hustota	Hustota čerstvej malty ~2.3 kg/l
Maximálna veľkosť zrna	D _{max} : 4 mm
Rozpustný obsah chloridových iónov	≤ 0.05 % (EN 1015-17)

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Pevnosť v tlaku	1 deň ~30 MPa	7 dní ~45 MPa	28 dní ~80 MPa	(EN 12190)
Modul pružnosti v tlaku	~29 GPa			(EN 13412)
Účinná nosná plocha	> 85 %			
Pevnosť v ohybe	1 deň ~6 MPa	28 dní ~9 MPa	(EN 12190)	
Odtrhová pevnosť	≤ 0.6 mm pri zaťažení 75 kN			(EN 1881)
Prídržnosť	≥ 2.0 MPa			(EN 1542)
Koeficient tepelnej rozťažnosti	~12 x 10 ⁻⁶ 1/K			(EN 1770)
Reakcia na oheň	Trieda A1			(EN 1504-6)

INFORMÁCIE O APLIKÁCIÍ

Pomer miešania	3.1 až 3.3 litra vody na 25 kg vrece 12.4% až 13.2% litrov vody k hmotnosti prášku
Spotreba	V závislosti od drsnosti podkladu a aplikovanej hrúbky vrstvy. Približne ~20 kg prášku na 10 mm hrúbky a m ²
Výdatnosť	1 vrece má výdatnosť cca 12.3 litra malty
Hrúbka vrstvy	minimálne 10 mm / maximálne 40 mm
Teplota okolitého vzduchu	+5°C minimálne / +30°C maximálne
Teplota podkladu	+5°C minimálne / +30°C maximálne
Doba spracovania	~40 minút pri 20 °C

POKYNY PRE APLIKÁCIU

KVALITA PODKLADU/ OŠETRENIE

Betón musí byť čistý, bez prachu, uvoľnených materiálov, kontaminácie a materiálov, ktoré znižujú prídržnosť alebo zabráňujú nasýteniu alebo predvhlčeniu pri zalievaní. Odlúpený, nenosný, poškodený a zničený betón, a v prípade nutnosti aj nosný betón, musia byť odstránené vhodnými spôsobmi.

Povrch betónu je potrebné kontinuálne namáčať čistou vodou minimálne 2 hodiny pred zalievaním.

MIEŠANIE

SikaGrout®-314 je možné miešať ručným miešadlom s nízkymi otáčkami (<500 ot./min.) čím sa zabráni pri miešaní veľkého množstva vzduchu. Pre dosiahnutie správnych vlastností miešajte iba celé vrecia.

Doporučené množstvo vody naliať do miešacej nádoby. Za pomalého miešania pridávať prášok do vody a miešať dôkladne minimálne 3 minúty. Požadovanú konzistenciu je možné nastaviť počas miešania pridaním zvyšnej vody až do jej maximálneho doporučeného množstva.

APLIKÁCIA

Z povrchu odstrániť prebytočnú vodu, napr. čistou špongiou, až pokým nebude mať povrch tmavý a matný vzhľad bez lesku (vodou nasýtený povrch). Povrchové póry nesmú obsahovať vodu. Zalievkovú maltu nechať odstáť ~5 minút, čím zo zmesi unikne primiešaný vzduch. Maltu naliať do pripraveného priestoru s dostatočným tlakovým spádom, čím sa zabezpečí rovnomerné podlievanie. Dbajte na to, aby mohol vzduch z vyplňaného priestoru jednoducho unikať. Pre optimálne využitie expanzívnych vlastností aplikujte maltu počas ~15 minút po miešaní.

VYTVRDZOVANIE

Viditeľný voľný povrch malty má byť minimálny. Čerstvý materiál chrániť pred predčasným vyschnutím pomocou vhodnej metódy ošetrovania povrchu, napr. ošetrovací prostriedok, navlhčená textília, polyetylénová fólia atď.

ČISTENIE NÁRADIA

Náradie a stroje ihneď po použití očistiť vodou. Vytvrdený materiál je možné odstrániť už len mechanicky.

LIMITY

- Nepoužívať na opravy veľkých plôch a plôch, ktoré nie sú vymedzené bočnými konštrukciami
- Ďalšie informácie sú uvedené v Návode na zabudovanie cementových zálievkových mált alebo dodržujte odporúčania uvedené v EN 1504-10
- Zabráňte aplikácii na priamom slnku a / alebo pri silnom vetre
- Neprikladajte menej alebo viac vody ako je uvedené dávkovanie
- Aplikujte iba na nosný a pripravený podklad
- Pri zahľadovaní povrchu neprikladajte žiadnu ďalšiu vodu, môže to spôsobiť vznik farebných šmúh a trhlín
- Čerstvo aplikovaný materiál chráňte pred mrazom
- Voľný povrch má byť čo najmenší

PLATNOSŤ HODNÔT

Všetky technické údaje v tomto produktovom liste sú uvedené na základe laboratórnych skúšok. Aktuálne namerané údaje sa preto môžu meniť v závislosti od okolností, ktoré sú mimo našej kontroly.

MIESTNE OBMEDZENIA

Upozorňujeme, že v dôsledku špecifických miestnych predpisov sa môžu deklarované údaje tohto produktu líšiť v závislosti od krajiny. Prosím, pozorne si preštudujte miestny produktový list pre presné informácie.

INFORMÁCIE O OCHRANE ZDRAVIA A BEZPEČNOSTI PRI PRÁCI

Informácie a pokyny týkajúce sa bezpečnej prepravy, manipulácie, skladovania a likvidácie chemických produktov nájdete v aktuálnom vydaní karty bezpečnostných údajov, ktorá obsahuje fyzikálne, ekologické, toxikologické a iné údaje týkajúce sa bezpečnej manipulácie s produktom.

Sika Slovensko, spol. s r.o.
Rybničná 38/e
831 06 Bratislava
Tel.: +421 2 4920 0403
www.sika.sk



Produktový list
SikaGrout®-314
apríl 2016, Verzia 01.01
ID No.: 020201010010000005

PRÁVNE OZNÁMENIE

Informácie a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na aplikáciu a použitie produktov spoločnosti Sika koncovými užívateľmi, sa poskytujú v dobrej viere na základe súčasných vedomostí a skúseností spoločnosti Sika s týmito produktmi, za predpokladu správneho skladovania, manipulácie a aplikácie za bežných podmienok v súlade s doporučeniami spoločnosti Sika. V praxi sa vzhľadom na rozdiely v materiáloch, podkladoch a v skutočných podmienkach na danom mieste nemôže vyvodzovať z týchto informácií ani z písomných odporúčaní, či iného poskytnutého poradenstva žiadna záruka za predaj alebo vhodnosť a použiteľnosť pre určitý účel, ani žiadna zodpovednosť vyplývajúca z akéhokoľvek právneho vzťahu. Spracovávateľ produktu musí vopred vyskúšať vhodnosť produktu pre plánované použitie a účel. Spoločnosť Sika si vyhradzuje právo na zmenu vlastností svojich produktov. Vlastnícke práva tretích strán musia byť dodržané. Všetky objednávky sa akceptujú v súlade s platnými všeobecnými obchodnými podmienkami. Užívateľia sú vždy povinní preštudovať si poslednú verziu príslušného produktového listu, ktorého kópiu zašleme na vyžiadanie alebo je k dispozícii na www.sika.sk

SikaGrout-314_sk_SK_(04-2016)_1_1.pdf