

PRODUKTOVÝ LIST

Sikafloor®-01 Primer

UNIVERZÁLNY PODKLADOVÝ NÁTER POD CEMENTOVÉ STIERKY ALEBO LEPIDLÁ POD DLAŽBU.



POPIS PRODUKTU

Univerzálny disperzný podkladový náter s veľmi nízkymi emisiami pod samonivelačné stierky.

POUŽITIE

Sikafloor®-01 Primer je vhodný ako podkladový náter pri dodržaní doporučeného pomeru riedenia. Na použitie do interiéru. Ako podkladový náter na zníženie nasiakavosti, zlepšenie príľnavosti pod hladké a nosné podklady a ako podkladový náter na ochranu podkladu pred vlhkosťou z cementových nivelačných zmesí alebo lepidiel pod dlažbu.

VLASTNOSTI/ VÝHODY

- Znižuje nasiakavosť
- Zlepšuje príľnavosť na hladké a zdravé podklady
- Chráni podklad pred vlhkosťou z nivelačných zmesí
- Na použitie do interiéru
- Nízka spotreba / vysoké pokrytie
- Vhodný pre aplikácie na podlahové vykurovanie
- Krátka čakacia doba
- Kompatibilný s mnohými podkladmi
- Môže sa aplikovať striekaním
- Jednoduchá aplikácia
- Môže sa riediť vodou
- Pripravený na okamžité použitie
- Podporuje príľnavosť

ENVIRONMENTÁLNE INFORMÁCIE

- EMICODE EC 1^{PLUS} : veľmi nízke emisie
- EPD podľa ISO 14025 a EN 15804
- Bez obsahu rozpúšťadiel podľa TRGS 610

ÚDAJE O PRODUKTE

Chemická báza	syntetická disperzia
Balenie	10 kg plastová bandaska
Vzhľad/ farba	modrá
Doba skladovania	12 mesiacov od dátumu výroby (v uzatvorenom balení)
Podmienky skladovania	Skladujte v chlade, v suchu a bez prítomnosti mrazu. Otvorené balenia ihneď po použití uzatvorte a spotrebujte čím skôr. Neskladujte pri teplote pod +5 °C. Materiál, ktorý sa zmiešal s vodou, sa musí spotrebovať do týždňa.
Hustota	1.0 kg/l

INFORMÁCIE O APLIKÁCIÍ

Podklady	<ul style="list-style-type: none">▪ Betón▪ Cement a rýchle cementové potery▪ Potery na báze síranu vápenatého (anhydritové potery)▪ Staré podklady so zvyškami starých, vode odolných nečistôt (takmer úplne odstránené)▪ Suché potery▪ Drevené OSB dosky a drevotrieskové podlahy▪ Asfaltové potery IC 10 a IC 15 podľa EN 13 813
-----------------	--

Pomer miešania	Podklad	Riedenie
	Normálne nasiakavé podklady: cementové potery, rýchle cementové potery alebo betón	1 kg Sikafloor®-01 Primer : 3 l vody
	Podklady na báze síranu vápenatého: anhydritové potery	1 kg Sikafloor®-01 Primer: 1 l vody
	Nenasiakavé a slabo nasiakavé podklady, hladké, nosné podklady: keramická dlažba, staré vodeodolné zvyšky lepidla (takmer úplne odstránené), drevotrieska alebo OSB dosky, asfaltové potery IC 10 a IC 15 podľa EN 13 813	naneste Sikafloor®-01 Primer neriedený

Spotreba ~70 g/m² v závislosti od nasiakavosti podkladu, aplikačného zariadenia a miešacieho pomeru.

Teplota okolitého vzduchu +5 °C min. / +30 °C max.

Teplota podkladu +5 °C min. / +30 °C max.

Čakací čas/ Pretierateľnosť Pred aplikovaním cementovej samonivelačnej stierky a lepidla pod dlažbu čakať

Podklad	Čakací čas
Normálne nasiakavé podklady: cementové potery	~10 minút
Podklady na báze síranu vápenatého, ak sa použije anhydritová stierka	~10 minút
Podklady na báze síranu vápenatého, ak sa použije cementová stierka	~24 hod.
Nenasiakavé a slabo nasiakavé podklady: OSB dosky alebo drevotrieska	~2 hod.
Iné nenasiakavé a slabo nasiakavé podklady: keramická dlažba, staré vodeodolné zvyšky lepidla (takmer úplne odstránené), asfaltové potery IC 10 a IC 15 podľa EN 13 813	~12 hod.

Všetky hodnoty sú približné a sú ovplyvnené zmenou klimatických podmienok.

Prosím, preštudujte si produktové listy príslušných cementových stierok a lepidiel pod dlažbu.

POKYNY PRE APLIKÁCIU

KVALITA PODKLADU/ OŠETRENIE

- Podklad musí mať primeranú pevnosť, nosnosť, rozmerovú stabilitu a musí byť trvalo suchý.
- Musí byť bez nečistôt, ktoré znižujú príľnavosť, napr. bez prachu, špiny, oleja, tuku, hrdze a uvoľnených častíc.
- Všetky znečistenia a separačné vrstvy odstráňte vhodným spôsobom ako je brúsenie, otryskanie alebo dôkladné čistenie.
- Staré, uvoľnené a drobné častice musia byť mechanicky odstránené.
- Povrchové úpravy alebo drobné častice musia byť z podkladu mechanicky odstránené a dutiny a trhliny musia byť vyplnené a opravené podľa potreby.
- Podklady na báze síranu vápenatého musia byť dôkladne očistené, prebrúsené a povysávané pred ďalším ošetrením.
- Vrstvy vodou rozpustných lepidiel, napr. sulfitové odpadové lepidlá, sa musia mechanicky odstrániť.
- Staré vode odolné lepidlá musia byť dôkladne mechanicky odstránené.
- Staré podlahy, ako je keramická dlažba, musia byť dôkladne očistené a zbrúsené.
- Horečnaté (magnezitové) podklady musia byť ošetrované penetráciou Sikafloor®-02 Primer.
- Pred aplikáciou sa uistite, že drevené OSB dosky a drevotrieskové podklady sú pevne zafixované a nehybu sa. OSB dosky musia byť obrúsené.

MIEŠANIE

Pred použitím Sikafloor®-01 Primer premiešajte alebo pretraste.

APLIKÁCIA

- Sikafloor®-01 Primer aplikujte valčekom alebo štetcom.
- Zabráňte vzniku kaluží.
- Sikafloor®-01 Primer môže byť aplikovaný striekaním (pomer miešania aspoň 1:1).
- Na veľmi nasiakavých podkladoch sa odporúča naniesť druhú vrstvu.

ČISTENIE NÁRADIA

Všetko náradie a aplikačné zariadenie ihneď po použití očistiť vodou.

PLATNOSŤ HODNÔT

Všetky technické údaje v tomto produktovom liste sú uvedené na základe laboratórnych skúšok. Aktuálne namerané údaje sa preto môžu meniť v závislosti od okolností, ktoré sú mimo našej kontroly.

MIESTNE OBMEDZENIA

Upozorňujeme, že v dôsledku špecifických miestnych predpisov sa môžu deklarované údaje tohto produktu líšiť v závislosti od krajiny. Prosím, pozorne si preštudujte miestny produktový list pre presné informácie.

INFORMÁCIE O OCHRANE ZDRAVIA A BEZPEČNOSTI PRI PRÁCI

Informácie a pokyny týkajúce sa bezpečnej prepravy, manipulácie, skladovania a likvidácie chemických produktov nájdete v aktuálnom vydaní karty bezpečnostných údajov, ktorá obsahuje fyzikálne, ekologické, toxikologické a iné údaje týkajúce sa bezpečnej manipulácie s produktom.

PRÁVNE OZNÁMENIE

Informácie a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na aplikáciu a použitie produktov spoločnosti Sika koncovými užívateľmi, sa poskytujú v dobrej viere na základe súčasných vedomostí a skúseností spoločnosti Sika s týmito produktmi, za predpokladu správneho skladovania, manipulácie a aplikácie za bežných podmienok v súlade s doporučeniami spoločnosti Sika. V praxi sa vzhľadom na rozdiely v materiáloch, podkladoch a v skutočných podmienkach na danom mieste nemôže vyvodzovať z týchto informácií ani z písomných odporúčaní, či iného poskytnutého poradenstva žiadna záruka za predaj alebo vhodnosť a použiteľnosť pre určitý účel, ani žiadna zodpovednosť vyplývajúca z akéhokoľvek právneho vzťahu. Spracovávateľ produktu musí vopred vyskúšať vhodnosť produktu pre plánované použitie a účel. Spoločnosť Sika si vyhradzuje právo na zmenu vlastností svojich produktov. Vlastnícke práva tretích strán musia byť dodržané. Všetky objednávky sa akceptujú v súlade s platnými všeobecnými obchodnými podmienkami. Užívatelia sú vždy povinní preštudovať si poslednú verziu príslušného produktového listu, ktorého kópiu zašleme na vyžiadanie alebo je k dispozícii na www.sika.sk

Sika Slovensko, spol. s r.o.

Rybničná 38/e

831 06 Bratislava

Tel.: +421 2 4920 0403

www.sika.sk



Produktový list

Sikafloor®-01 Primer

August 2018, Verzia 04.01

020815120010000042

Sikafloor-01Primer-sk-SK-(08-2018)-4-1.pdf