

Špeciálny kontaktný náter

PCI Gisogrund® PPB

na nesavé a hladké podklady

PCI[®]
Für Bau-Profis



Rozsah použitia

- Na vnútorné a vonkajšie použitie.
- Na steny a podlahy.
- Penetrácia nesavých podkladov ako teracco, keramické obklady a dlažby, glazovaný kabrinec, prírodné obklady

a umelý kameň, pevne držiace a zbrúsené PVC-povlaky, hladké betóny, parkety, podlahy z dosiek, umakart, emailové nátery a pod.

Vlastnosti produktu

- Bezrozpúšťadlový adhézný náter, nezaťažuje okolie a spracovateľa parami rozpúšťadiel.
- Vysoká pevnosť spoja, zaručená príľnavosť ďalších vrstiev a obkladov.
- Má kontrolné biele sfarbenie, napetrované miesta je ľahké rozoznať aj vďaka vysokému obsahu kremičitého piesku.
- Po premiešaní pripravený na použitie.

Technické údaje

Materialová báza	modifikovaná disperzia s kremičitým pieskom
Hustota/špecifická hmotnosť	1500 kg/m ³
Farba	základná biela
Teplota spracovania (teplota podkladu)	+5 °C až +25 °C
Doba vytvrdzovania*	cca 12 hodín
Spotreba**	cca 0,3 – 0,4 kg/m ²
Výdatnosť**	cca 3 m ² z 1 kg
Prídržnosť k podkladu	min. 0,5 MPa

* Pri +23 °C a 50 % relatívnej vlhkosti vzduchu, vyššie teploty skracujú a nižšie teploty predlžujú uvedené doby.

** Závisí od štruktúry a savosti podkladu.

Príprava podkladu

- Dostatočne vyzretý.
- Cementové podklady so zvyškovou vlhkosťou max. 4 % (hmotnostne),
- anhydritové, príp. sadrové podklady so zvyškovou vlhkosťou max. 0,5 % (hmotnostne).
- Suchý, nosný, pevný, zbavený všetkých nečistôt, mastnoty, výkvetov, starých náterov a prachových častíc.

Spracovanie

- Kontaktný náter PCI Gisogrund® PPB dokonale premiešať miešadlom alebo nízkootáčkovou vrtáčkou so špirálovým nastavcom (max. 500 ot./min).
- Nanáša sa rovnomerne štetkou alebo valčekom na pripravený podklad.
- Následné povrchové úpravy sa nanášajú na úplne vytvrdnutý náter (po cca 12 hod.).

Balenie a skladovanie

- Balenie 10 kg, 5 kg, 1 kg PVC vedro.
- Skladovateľnosť v suchu a chlade od +5 °C do +25 °C, 12 mesiacov od dátumu výroby.

Dôležité upozornenia

- Nespracovávať pri teplotách vzduchu a podkladu pod +5 °C a nad +25 °C ani pri očakávaní nepriaznivých klimatických podmienok.
- Primiešanie žiadnych ďalších látok nie je dovolené.
- Pri nespracovaní celého balenia nádobu dobre uzavrieť.
- Pracovné náradie a pracovné nádoby sa očistia ihneď po použití vodou.

Pokyny na bezpečné používanie

- Disperzia môže dráždiť pokožku, oči a sliznice.
- Pri práci zabrániť kontaktu s pokožkou a očami.
- Nevdychovať.
- Pri práci nejesť a nepiť.
- Nenechávať zaschnúť na pokožke (nebezpečenstvo senzibilizácie).
- Pri striekaní chrániť oči.
- Po zasiahnutí opláchnuť postihnuté miesto vodou.
- Používať ochranný odev a rukavice.
- Uchovávať mimo dosahu detí.

Podrobnejšie informácie sú uvedené v karte bezpečnostných údajov.

Likvidácia odpadu

- Prípravok likvidovať v súlade so zákonom č. 223/2001 Z. z. (Zákon o odpadoch) v platnom znení.
- Zabrániť úniku produktov do vodných tokov a kanalizácie.

Technická podpora

Príslušný odborný-technický poradca je Vám s ďalšími informáciami a technickou podporou rád k dispozícii.



Master Builders Solutions Slovakia spol. s r.o.
Na stanicu 937/26b, 010 09 Žilina
E-mail: info-sk@pci-group.eu
Web: www.pci-sk.sk

Zákaznícky servis:
T: +421 41 72 345 91, +421 918 888 918
E-mail: objednavky-sk@pci-group.eu

Vydané: júl 2021
Novým vydáním stráca staré platnosť.

Technicko-poradenský servis:

0903 400 851 Bratislava I.– V.
0918 700 111
0918 585 451 Dunajská Streda, Galanta, Komárno, Nové Zámky, Senec, Šaľa, Zlaté Moravce
0918 594 016 Trnava, Hlohovec, Malacky, Myjava, Nitra, Pezinok, Piešťany, Senica, Skalica
0915 954 390 Trenčín, Bánovce nad Bebravou, Ilava, Nové M. nad Váhom, Partizánske, Púchov, Prievidza, Topoľčany
0903 776 800 Bytča, Čadca, Dolný Kubín, Kysucké N. Mesto, Námestovo, Považská Bystrica, Tvrdošín
0910 999 774 Žilina, Martin, Ružomberok, Turčianske Teplice
0903 621 456 Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Brezno, Detva, Krupina, Levice, Lučenec, Poltár, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Zvolen, Žarnovica, Žiar nad Hronom
0911 707 911 Poprad, Gelnica, Kežmarok, Levoča, Liptovský Mikuláš, Rožňava, Revúca, Spišská N. Ves, Stará Ľubovňa
0903 847 822 Košice I.–IV., Košice-okolie, Michalovce, Sobrance, Trebišov
0911 808 911 Prešov, Bardejov, Humenné, Medzilaborce, Sabinov, Snina, Stropkov, Svidník, Vranov nad Topľou

Pracovné podmienky a rozsah použitia produktov sú rozdielne. V technickom liste sú uvedené všeobecné pokyny na spracovanie materiálu. Spracovateľ je povinný preskúšať vhodnosť a možnosť použitia produktu na zamýšľaný účel. V prípade požiadaviek nad rámec všeobecných pokynov je si potrebné vyžiadať poradenstvo odborných-technických poradcov predávajúceho. Predávajúci nezodpovedá za škodu, ak sa kupujúci odchýli pri spracovaní a aplikácii tovaru od technických podmienok, skladovacích podmienok, pokynov výrobcu a dôb ich použiteľnosti. Aktuálne informácie o produktoch firmy sú dostupné na www.pci-sk.sk