

Fasádna akrylátová farba

PCI Multitop® FA

odolná proti poveternostným vplyvom

PCI[®]
Für Bau-Profis



Rozsah použitia

- Akrylátová fasádna farba, vhodná na vonkajšie a vnútorné použitie.
- Vhodná na nátery na minerálne, silikátové a silikónové podklady, pre zatepľovacie systémy.
- Na zhotovenie náterov na hladkých, štruktúrovaných omietkach.

Vlastnosti produktu

- Ľahko spracovateľná.
- Výborné krytie a rozštiepatelnosť.
- Vysoko príľnavá, oteruvzdorná a stálofarebná.
- Difúzna.
- Alkalicky stála.
- Odolná proti poveternostným vplyvom a silným dažďom.
- Tónovateľná až v 12 000 farebných odtieňoch.

Technické údaje

Materiálová báza	akryl polymérová disperzia
Hustota / špecifická hmotnosť	štandard: 1,60 kg/dm ³
Farebné odtiene	štandard: biela mix PCI: cca 12 000 farebných odtieňov
Teplota spracovania/Teplota podkladu	+5 °C až +25 °C
Spotreba pri 2 náteroch**	cca 0,25 l/m ²
Výdatnosť pri 2 náteroch**	cca 4 m ² / 1 liter
Riedenie	vodou 1. náter max. 5 % čistej vody 2. náter – neriedi sa
Doba schnutia (+20 °C, 65 % rel. vlhkosť vzduchu)* – nanášanie ďalších vrstiev po – konečné vytvrdnutie po	cca 4 – 5 hodinách cca 3 dňoch
Hodnoty podľa STN EN 1062	trieda paropriepustnosti V1 Sd-hodnota: < 0,10 m trieda nasiakavosti W3 (w < 0,10 kg/m ² h ^{0,5})
Farebné odtiene	tónovanie podľa vzorkovníkov PCI

* Vyššie teploty a nižšie vlhkosti skracujú, nižšie teploty a vyššie vlhkosti predlžujú uvedené doby.

** Skutočná spotreba závisí od štruktúry a savosti podkladu.

Príprava podkladu

- Podkladová vrstva musí byť pevná, čistá a suchá, zbavená všetkých zvyškov tukov, voskov, silikónov a prachu.

■ Príprava podkladovej vrstvy

Nové podklady:

Odstrániť nečistoty a očistiť celé plochy. Odstrániť eventuálne zaschnuté vrstvy, zvyšky iných materiálov a výkvetu. Minerálne omietky musia byť dostatočne karbonizované a podľa počasia a druhu 2 – 4 týždne vyzreté. Preskúšanie alkality sa vykonáva pomocou fenoltaleínu alebo indikačnými papierikmi.

Staré podklady:

Plochy riadne vyčistiť mokrou alebo suchou cestou. Potrebná príprava

podkladu (čistenie a základný náter) musí byť prispôsobená jeho vlastnostiam. Pri použití tlakovej parnej umývačky musí zostať teplota vody pod 60 °C. Minimálny odstup trysky od objektu je 70 cm. Je potrebné dodržať doby schnutia pre nasledujúce vrstvy. Pri už existujúcich zatepľovacích systémoch neodporúčame používanie tlakových umývačiek – možné nasiaknutie vodou.

- Silno nasiakavé, kriedujúce alebo pieskujúce podklady je nutné ošetriť penetračným náterom Multigrund® PGM.
- Pri plochách s biotickým napadnutím (riasy, plesne, huby) je nutné dôkladné očistenie plôch zodpovedajúcim ma-

teriálom PCI Multitop® FC pri dodržaní technologických a bezpečnostných pokynov pre aplikáciu.

- Zvetrané, uvoľnené nátery a staré nátery/vrstvy, ktoré nezaručujú dostatočnú príľnavosť je nutné odstrániť (mechanicky alebo vhodnými odstraňovačmi starých náterov) a vzniknuté plochy dôkladne dočistiť. Pre popraskané podklady odporúčame použiť radšej naše špeciálne náterové systémy s využitím elastickej farby PCI Multitop® Elastik T.
- Pre špeciálne aplikačné záležitosti využite naše technicko-poradenské služby.

Spracovanie

Farba sa nanáša bežným maliarskym náradím, štetkou, valčekom, príp. nástrekom elektrickou vzduchovou pištoľou alebo zariadením Airless - tlakostriekanie.

Prvý základný náter sa nariedi pridaním

max. 15 % čistej vody a riadne sa premieša.

Druhý krycí náter sa už neriedi, len sa materiál priebežne počas aplikácie premiešava.

Odporúča sa technologická prestávka

medzi 1. a 2. náterom: 4 - 5 hodín (pri +20 °C).

Pred natieraním sa dôkladne zakryjú všetky okolité nenatierané plochy.

V prípade zatečenia farby sa miesto ihneď opláchnie čistou vodou.

Balenie a skladovanie

- Balenie – 12,5 l; 3 l PVC vedro
- Skladovateľnosť v suchu a chlade pri teplote od +5 °C do +25 °C, 12 mesiacov od dátumu výroby.

Dôležité upozornenia

- Maliarske práce nevykonávať pri teplote: pod +5 °C a nad +25 °C.
- Pri natieraní veľkých plôch sa vyvarovať dlhých prestávok, aby nedošlo k vytvoreniu pruhov po napojení.
- Je dôležité, aby bolo nariadené a namiešané dostatočné množstvo

Poznámka:

Tento výrobok sa môže použiť ako súčasť systému (zostavy) vonkajšieho zatepľovacieho systému (ETICS)

PCI Multitherm®. V takom prípade musí byť aplikácia výrobku v súlade s aktuálnou verziou technologického predpisu daného zatepľovacieho systému.

- farby na celú natieranú plochu.
- PCI Multitop® FA sa neodporúča používať na fasádnych obkladových paneloch z vláknocementu (napr. typu CEMBRIT, CETRIS, KINGSPAN, GYPROC, SHERA, ...).
- Na zmenu farebného odtieňa a štruk-

túry povrchu z dôvodu poveternostných vplyvov a vplyvom životného prostredia nemožno uplatňovať záruku. Technická funkčnosť je zaručená.

- Náradie ihneď po ukončení prác dôkladne umyť vodou.

Pokyny na bezpečné používanie

- Disperzia môže dráždiť pokožku, oči a sliznicu.
- Pri práci zabrániť kontaktu s pokožkou a očami.
- Nevdychovať. Pri práci nejesť a nepiť.

- Nenechávať zaschnúť na pokožke (nebezpečenstvo senzibilizácie).
- Pri striekaní chrániť oči.
- Po zasiahnutí vypláchnuť postihnuté miesto vodou.

- Používať ochranný odev a ochranné rukavice.
- Uchovávať mimo dosahu detí.

Podrobnejšie informácie sú uvedené v karte bezpečnostných údajov.

Likvidácia odpadu

- Prípravok likvidovať v súlade so zákonom č. 223/2001 Z. z. (Zákon o odpadoch) v platnom znení.
- Zabrániť úniku produktov do vodných tokov a kanalizácie.

Technická podpora

Príslušný odborný-technický poradca je Vám s ďalšími informáciami a technickou podporou rád k dispozícii.



Master Builders Solutions Slovakia spol. s r.o.
Na stanicu 937/26b, 010 09 Žilina
E-mail: info-sk@pci-group.eu
Web: www.pci-sk.sk

Zákaznícky servis:
T: +421 41 72 345 91, +421 918 888 918
E-mail: objednavky-sk@pci-group.eu

Vydané: október 2021
Novým vydaním stráca staré platnosť.

Technicko-poradenský servis:

0903 400 851 Bratislava I.– V.
0918 700 111
0918 585 451 Dunajská Streda, Galanta, Komárno, Nové Zámky, Senec, Šaľa, Zlaté Moravce
0918 594 016 Trnava, Hlohovec, Malacky, Myjava, Nitra, Pezinok, Piešťany, Senica, Skalica
0915 954 390 Trenčín, Bánovce nad Bebravou, Ilava, Nové M. nad Váhom, Partizánske, Púchov, Prievidza, Topoľčany
0903 776 800 Bytča, Čadca, Dolný Kubín, Kysucké N. Mesto, Námestovo, Považská Bystrica, Tvrdošín
0910 999 774 Žilina, Martin, Ružomberok, Turčianske Teplice
0903 621 456 Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Brezno, Detva, Krupina, Levice, Lučenec, Poltár, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Zvolen, Žarnovica, Žiar nad Hronom
0911 707 911 Poprad, Gelnica, Kežmarok, Levoča, Liptovský Mikuláš, Rožňava, Revúca, Spišská N. Ves, Stará Ľubovňa
0903 847 822 Košice I.–IV., Košice-okolie, Michalovce, Sobrance, Trebišov
0911 808 911 Prešov, Bardejov, Humenné, Medzilaborce, Sabinov, Snina, Stropkov, Svidník, Vranov nad Topľou

Pracovné podmienky a rozsah použitia produktov sú rozdielne. V technickom liste sú uvedené všeobecné pokyny na spracovanie materiálu. Spracovateľ je povinný preskúšať vhodnosť a možnosť použitia produktu na zamýšľaný účel. V prípade požiadaviek nad rámec všeobecných pokynov je si potrebné vyžiadať poradenstvo odborných-technických poradcov predávajúceho. Predávajúci nezodpovedá za škodu, ak sa kupujúci odchýli pri spracovaní a aplikácii tovaru od technických podmienok, skladovacích podmienok, pokynov výrobcu a dób ich použiteľnosti. Aktuálne informácie o produktoch firmy sú dostupné na www.pci-sk.sk