

Hybridné SMP lepidlo

PCI Rapidferm®

na rýchle lepenie materiálov a podkladov

PCI[®]
Für Bau-Profis



Rozsah použitia

- Do interiérov aj exteriérov.
- Na steny a podlahy.
- Obzvlášť vhodné na lepenie veľkých zaťažení.
- Na lepenie takmer všetkých druhov stavebných materiálov.
- Na elastické lepenie vibrujúcich konštrukcií.
- Na lepenie na mierne vlhké povrchy.

Vlastnosti produktu

- Veľmi rýchlo tuhne.
- Extrémne vysoká počiatočná prídržnosť.
- Pretierateľné.
- Bez zápachu.
- Pohodlne sa nanáša.
- Dobrá odolnosť proti UV žiareniu.
- Bez izokyanátov / bez rozpúšťadiel.
- Veľmi nízke emisie, GEV-EMICODE EC 1 PLUS.



Technické údaje

Materiálovo-technologické údaje

Materiálová báza	silánom modifikované polyméry (SMP)
Zložky	1-zložkový
Konzistencia	pastovitá
Farba	biela
Skladovateľnosť	min. 12 mesiacov v uzavretých baleniach; v suchu, neskladovať dlhodobo pri teplotách nad +30 °C
Balenie	490 g kartuša

Aplikačno-technické údaje

Spotreba	závisí od aplikácie
Teplota prostredia a podkladu	+5 °C až +35 °C
Tvrdosť	cca 50 Shore A
Doba do vytvorenia povlaku* (+23 °C / 50 % r. v.)	cca 20 minút
Rýchlosť vytvrdzovania* (+23 °C / 50 % r. v.)	cca 3 mm / 24 hod.
Hustota	cca 1,65 g/cm ³
Ťažnosť pri pretrhnutí (ISO 37)	> 200 %
Teplotná odolnosť	-40 °C až +90 °C

*Pri +23 °C a 50 % relatívnej vlhkosti vzduchu. Vyššie teploty skracujú, nižšie teploty predlžujú uvedené doby.

Spracovanie

- Podklad musí byť čistý, pevný a stabilný. Všetky oddeľujúce sa vrstvy je potrebné zbrúsiť a povrch povysávať.
- Podklady, ktoré obsahujú bitúmen alebo decht, prípadne plasty z PE a PP, neposkytujú dostatočnú príľnavosť alebo môžu viesť k strate príľnavosti v dôsledku vzájomného pôsobenia.
- V prípade niektorých podkladov alebo aplikácií sa na zlepšenie príľnavosti odporúča použiť penetračný náter, pozri tabuľku.
- Pri neznámych podkladoch alebo náteroch sa pred použitím odporúča vykonať skúšku príľnavosti a kompatibility.

Tabuľka penetrácií pre PCI Rapidferm®:

Podklady	bez penetrácie	penetrácia
ABS-plast	✓	
Akrylátové sklo (napr. plexisklo)	✓	
Hliník eloxovaný	✓	
Hliník čistý	✓	
Betón	✓	
Chróm	✓	
Nehrdzavejúca oceľ V2A	✓	
Email	✓	
Vláknocement	✓	
Jemná kamenina	✓	
Sklo	✓	
Drevo surové	✓	
Drevo lakované	✓	
Drevo lazúrované	✓	
Vápenopieskové murivo		EP 110
Keramika glazovaná	✓	
Keramika neglazovaná/nasiakavá	✓	
Plastový profil Hostalit Z	✓	
Meď	✓	
Linoleum	✓	
Melamínová živica (Resopal)	✓	
Mosadz	✓	
Polyester	✓	
Polystyrén zdrsnený	✓	
Pórobetón		EP 110
PVC tvrdené	✓	
PVC mäkkčené	✓	
Zrkadlo	✓	
Kamenina glazovaná/neglazovaná	✓	
Pocínovaný plech	✓	
Zinok	✓	

Dôležité upozornenia

- PCI Rapidferm® vytvrdzuje reakciou s vlhkosťou (vlhkosť / vlhkosť podkladu). Ak sa lepidlo úplne nespotrebuje, musí sa otvorená karuša opäť čo najtesnejšie uzavrieť.
- Ak je vlhkosť vzduchu nízka (hodnoty pod cca 35 % relatívnej vlhkosti), môže dôjsť k značnému oneskoreniu pri spracovaní - do doby pokým lepidlo nevytvrdne a bude sa môcť zaťažiť.
- Čerstvé znečistenie od lepidla okamžite bezo zvyšku odstráňte vhodnými čistiacimi handričkami, použite napr. PCI RT 930.
- Vytvrdnuté zvyšky lepidla na povrchoch je možné odstrániť mechanicky, napr. drhnutím.
- Náradie ihneď po použití očistite pomocou PCI Univerdünnner; po vytvrdnutí je možné lepidlo odstrániť iba mechanicky.
- Vo všeobecnosti je možné použiť tmel aj na prírodné kamene. Skúška kompatibility sa odporúča pre veľmi kritické prírodné kamene, ktoré majú tendenciu k zmenám sfarbenia.

Pokyny na bezpečné používanie

Počas spracovania sa vyparuje malé množstvo alkoholu. Zabráňte kontaktu tmelu s očami.

Podrobnejšie informácie sú uvedené v karte bezpečnostných údajov.

Likvidácia odpadu

Všetky informácie o likvidácii prázdnych obalov, produktov a ich zvyškov sú uvedené v karte bezpečnostných údajov.

Technická podpora

Príslušný odborný-technický poradca firmy Master Builders Solutions Slovakia spol. s r.o. je Vám s ďalšími informáciami a technickou podporou rád k dispozícii.



Master Builders Solutions Slovakia spol. s r.o.
Na stanicu 937/26b, 010 09 Žilina
E-mail: info-sk@pci-group.eu
Web: www.pci-sk.sk

Zákaznícky servis:
T: +421 41 72 345 91, +421 918 888 918
E-mail: objednavky-sk@pci-group.eu

Vydané: február 2021
Novým vydaním stráca staré platnosť.

Technicko-poradenský servis:

0903 400 851	Bratislava I.– V.
0918 700 111	
0918 585 451	Dunajská Streda, Galanta, Komárno, Nové Zámky, Senec, Šaľa, Zlaté Moravce
0918 594 016	Trnava, Hlohovec, Malacky, Myjava, Nitra, Pezinok, Piešťany, Senica, Skalica
0915 954 390	Trenčín, Bánovce nad Bebravou, Ilava, Nové M. nad Váhom, Partizánske, Púchov, Prievidza, Topoľčany
0903 776 800	Bytča, Čadca, Dolný Kubín, Kysucké N. Mesto, Námestovo, Považská Bystrica, Tvrdošín
0910 999 774	Žilina, Martin, Ružomberok, Turčianske Teplice
0903 621 456	Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Brezno, Detva, Krupina, Levice, Lučenec, Poltár, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Zvolen, Žarnovica, Žiar nad Hronom
0911 707 911	Poprad, Gelnica, Kežmarok, Levoča, Liptovský Mikuláš, Rožňava, Revúca, Spišská N. Ves, Stará Ľubovňa
0903 847 822	Košice I.–IV., Košice-okolie, Michalovce, Sobrance, Trebišov
0911 808 911	Prešov, Bardejov, Humenné, Medzilaborce, Sabinov, Snina, Stropkov, Svidník, Vranov nad Topľou

Pracovné podmienky a rozsah použitia produktov sú rozdielne. V technickom liste sú uvedené všeobecné pokyny na spracovanie materiálu. Spracovateľ je povinný preskúšať vhodnosť a možnosť použitia produktu na zamýšľaný účel. V prípade požiadaviek nad rámec všeobecných pokynov je si potrebné vyžiadať poradenstvo odborných-technických poradcov predávajúceho. Predávajúci nezodpovedá za škodu, ak sa kupujúci odchyľli pri spracovaní a aplikácii tovaru od technických podmienok, skladovacích podmienok, pokynov výrobcu a dôb ich použiteľnosti. Aktuálne informácie o produktoch firmy sú dostupné na www.pci-sk.sk