

Sanačný prednástrek

PCI Saniment® 04

na sanáciu vlhkého a zasoleného muriva

PCI[®]
Für Bau-Profis



Rozsah použitia

- Na úpravu podkladu (adhézný mostík) pred nanášaním sanačných omietok.
- Na vnútorné a vonkajšie použitie.
- Súčasť sanačných systémov SANIMENT.
- Je určený najmä na zaistenie príľnavosti sanačnej jadrovej omietky k podkladu.
- Na nespojité, sieťové nahodenie sanovaného podkladu.

Vlastnosti produktu

- Suchá maltová zmes s vysokou prídržnosťou na vytvorenie spojovacieho mostíka medzi očisteným murovaným podkladom a sanačnou podkladovou a vyrovnávacou omietkou PCI Saniment® 03, prípadne medzi murovaným podkladom a sanačnou jadrovou omietkou PCI Saniment® 02 alebo PCI Saniment® 2 in 1.
- Odolný proti trvalému vlhku, mrazuvzdorný, univerzálne použiteľný vo vnútri i vonku.

CE	
Master Builders Solutions CZ s.r.o. K Májovu 1244, 537 01 Chrudim 15 CZ0035/05 PCI Saniment® 04 (CZ0035/05) EN 998-1 Obyčajná malta na vnútornú/vonkajšiu omietku EN 998-1 GP (CS IV)	
Reakcia na oheň:	trieda A1
Pevnosť v tlaku:	CS IV
Prídržnosť:	≥ 0,1 N/mm ² – FP-C
Absorpcia vody:	W _c 2
Koeficient priepustnosti vodných pár:	μ ≤ 40
Tepelná vodivosť: (λ _{10, dry})	0,82 W/(m·K) pre P=50% 0,89 W/(m·K) pre P=90% (tabuľková hodnota podľa EN 1745)
Trvanlivosť:	25 cyklov (podľa ČSN 72 2452)
Nebezpečné látky:	v súlade s EN 998-1

Technické údaje

Materiálová báza	špeciálna suchá maltová zmes s adhéznymi prísadami
Zrornosť	do 4 mm
Sypná hmotnosť	cca 1,6 kg/dm ³
Objemová hmotnosť čerstvej malty	1,9 kg/dm ³
Zámesová voda	čistá voda
– na 1 kg zmesi	cca 0,17 l
– na 30 kg balenie	cca 5,0 l
Faktor difúzneho odporu (μ)	≤ 40
Doba spracovateľnosti*	cca 90 min
Pevnosť v tlaku po 28 dňoch*	min. 10 MPa
Pevnosť v ťahu za ohybu po 28 dňoch*	min. 2 MPa
Prídržnosť k podkladu po 28 dňoch*	min. 1,0 MPa
Mrazuvzdornosť	áno, min. 25 cyklov
Spracovanie/teplota podkladu	+5 °C až +25 °C
Výdatnosť z 1 bal. (30 kg)	cca 11 – 12 m ²
Spotreba	cca 2,5 – 3,0 kg/m ²

* Pri +23 °C a 50 % relatívnej vlhkosti vzduchu. Vyššie teploty skracujú, nižšie teploty predlžujú uvedené doby.

Príprava podkladu

- Omiety muriva poškodené vlhkosťou a soľami je nutné dokonale odstrániť do výšky min. 80 cm nad viditeľnou hranicou zasolenia alebo zavlhnutia až na holé murivo, preškrabať škáry do hĺbky 2,0 až 2,5 cm.
- Ihneď (v ten istý deň pri priebežne prebiehajúcich prácach) je nutné zaistiť okamžitý odvoz odstránených sutín zo staveniska – najlepšie na miestnu riadenú skládku (kvôli suti-

nám s vysokou agresivitou obsiahnutých solí, ktoré okamžite prestupujú do kontaktovaného najbližšieho okolia a ihneď tak napádajú prípadné zdravé stavebné časti budovy alebo naďalej nebezpečne zvyšujú koncentráciu už napadnutých konštrukcií).

- Poškodené tehly je nutné odstrániť. Diery a chýbajúce časti vopred vyrovnáť materiálom PCI Saniment® 03 (vyrovnávací sanačný ometka).

- Volné častice, prach, špinu, bitúmen atď. je potrebné odstrániť - ideálne wapkou, čím dôjde aj k zvlhčeniu podkladu pred aplikáciou sanačného systému.
- Podklad musí byť pred aplikáciou sanačného systému mierne zvlhčený tak, aby vznikol matne vlhký vzhľad.

Spracovanie

- Suchá zmes PCI Saniment® 04 sa dokonale rozmieša s cca 4,5 l čistej vody miešadlom príp. nízkootáčkovou vrtačkou (max. 500 ot./min) so špirálovým nastavcom alebo v spádovej miešačke. Do celkového množstva zámesovej vody sa za stáleho miešania prispáva obsah celého balenia PCI Saniment® 04 a zmes sa premiešava cca 2 – 3 minúty. Po ukončení miešania sa nechá maltová zmes 3 minúty odstáť, potom sa ešte krátko

premieša a môže sa pristúpiť k nanášaniu zmesi na pripravený podklad.

- Rozmiešaná zmes PCI Saniment® 04 sa nanáša na pripravený podklad, najlepšie pomocou murárskej lyžice – sieťovito, prípadne pomocou tvrdej metly – postrekom so snahou o nerovnomerné, nespojité nanesenie zmesi tzv. do siete.
- V žiadnom prípade nie je vhodné naťahovať zmes na podklad pomocou hladidla alebo polievania podkladu.

- Nesúvislé nanesenie maltovej zmesi má sieťovo (nerovnomerne) pokrývať asi polovicu sanovanej plochy (max. 60 %).
- Pred nanesením ďalších vrstiev sa nechá prednástrek PCI Saniment® 04 vyzrieť min. 24 hod.
- Nanosený prednástrek sa musí chrániť pred príliš rýchlym vysychaním.

Balenie a skladovanie

- Balenie – 30 kg papierové vrece s PE vložkou.
- Skladovateľnosť v suchom sklade 12 mesiacov od dátumu výroby. Chrániť pred vlhkom!

Dôležité upozornenia

- Nespracovávať pri teplotách vzduchu a podkladu pod +5 °C a nad +25 °C
- Dodatočné primiešanie akýchkoľvek ďalších látok alebo samotného materiálu nie je dovolené
- Za účelom správnej funkcie sanácie vlhkého a zasoleného muriva odporúčame vyžiadať si vypracovanie návrhu správneho sanačného opatrenia – systému SANIMENT.

Pokyny na bezpečné používanie

- Maltová zmes môže dráždiť kožu, oči, sliznice.
- Nebezpečenstvo senzibilizácie pri styku s kožou.
- Pri práci sa chráňte proti styku s kožou a očami.
- Nevdychovať. Pri práci nejdzte a nepite.
- Uchovávajte mimo dosahu detí.
- Používajte pracovný odev a ochranné okuliare.

Podrobnejšie informácie sú uvedené v karte bezpečnostných údajov.

Likvidácia odpadu

- Prípravok likvidovať v súlade so zákonom č. 223/2001 Z. z. (Zákon o odpadoch) v platnom znení.
- Zabrániť úniku produktov do vodných tokov a kanalizácie.

Technická podpora

Príslušný odborný-technický poradca je Vám s ďalšími informáciami a technickou podporou rád k dispozícii.



Master Builders Solutions Slovakia spol. s r.o.
Na stanicu 937/26b, 010 09 Žilina
E-mail: info-sk@pci-group.eu
Web: www.pci-sk.sk

Zákaznícky servis:
T: +421 41 72 345 91, +421 918 888 918
E-mail: objednavky-sk@pci-group.eu

Vydané: júl 2021
Novým vydaním stráca staré platnosť.

Technicko-poradenský servis:

0903 400 851 Bratislava I.–V.
0918 700 111
0918 585 451 Dunajská Streda, Galanta, Komárno, Nové Zámky, Senec, Šaľa, Zlaté Moravce
0918 594 016 Trnava, Hlohovec, Malacky, Myjava, Nitra, Pezinok, Piešťany, Senica, Skalica
0915 954 390 Trenčín, Bánovce nad Bebravou, Ilava, Nové M. nad Váhom, Partizánske, Púchov, Prievidza, Topoľčany
0903 776 800 Bytča, Čadca, Dolný Kubín, Kysucké N. Mesto, Námestovo, Považská Bystrica, Tvrdošín
0910 999 774 Žilina, Martin, Ružomberok, Turčianske Teplice
0903 621 456 Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Brezno, Detva, Krupina, Levice, Lučenec, Poltár, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Zvolen, Žarnovica, Žiar nad Hronom
0911 707 911 Poprad, Gelnica, Kežmarok, Levoča, Liptovský Mikuláš, Rožňava, Revúca, Spišská N. Ves, Stará Ľubovňa
0903 847 822 Košice I.–IV., Košice-okolie, Michalovce, Sobrance, Trebišov
0911 808 911 Prešov, Bardejov, Humenné, Medzilaborce, Sabinov, Snina, Stropkov, Svidník, Vranov nad Topľou

Pracovné podmienky a rozsah použitia produktov sú rozdielne. V technickom liste sú uvedené všeobecné pokyny na spracovanie materiálu. Spracovateľ je povinný preskúšať vhodnosť a možnosť použitia produktu na zamýšľaný účel. V prípade požiadaviek nad rámec všeobecných pokynov je si potrebné vyžiadať poradenstvo odborných-technických poradcov predávajúceho. Predávajúci nezodpovedá za škodu, ak sa kupujúci odchýli pri spracovaní a aplikácii tovaru od technických podmienok, skladovacích podmienok, pokynov výrobcu a dôb ich použiteľnosti. Aktuálne informácie o produktoch firmy sú dostupné na www.pci-sk.sk