

Špeciálny izolačný

PCI Saniment® PGI

náter

PCI[®]
Für Bau-Profis



Rozsah použitia

- Izolačný roztok proti prenikaniu alkalických solí a výkvetov z minerálnych podkladov.
- Na vnútorné aj vonkajšie použitie.

Vlastnosti produktu

- Vodou riediteľný, tlmí prenikanie vlhkosti.
- Zamedzuje tvorbe solných výkvetov na minerálnych podkladoch spôsobených alkalickou reakciou, tlmí a obmedzuje prenikanie agresívnych solí z podkladu.
- Izoluje škvrny od nikotínu, hrdze, dymu, pretečenej vody a pod.
- Obsahuje fungicídne a insekticídne zložky.
- Likviduje mierne plesne a roztoče v podklade.

Technické údaje

Materiálová báza	5 % antikorózne prísady, voda, 15 – 30 % konzervačné látky, hexafluorkremitan sodný
Hustota	cca 1,24 g/cm ³
Spotreba*	200 – 250 ml/m ² nenariedeného prípravku, podľa savosti podkladu
Riedenie	čistou vodou

*Ide o orientačné hodnoty, na ktoré nie je možné dať záruku, pretože každý povrch má iné vlastnosti ovplyvňujúce spotrebu – tú je potrebné vyskúšať vždy priamo na objekte.

Príprava podkladu

- Podklad musí byť suchý, nosný, bez odlupujúcich sa častíc, zbavený mastnoty a vosku.
- Neúnosné vrstvy odstrániť špachtľou alebo vodným lúčom, potom nechať dostatočne vyschnúť.
- Čerstvé omietky musia byť minimálne 14 dní staré (pri podmienkach +20 °C / 60 % rel. vlhkosť vzduchu).
- Prípravok je možné nanášať tzv. "mokry do mokrého". Je však vhodné, aby prvý náter bol čiastočne zaschnutý.
- Pred následnými nátermi, napr. disperznými farbami musia byť ošetrené / sanované plochy absolútne suché (= cca 5 – 6 dní).

Spracovanie

Základný náter:

1. náter: 100 ml PCI Saniment® PGI + 400 ml vody
2. náter: 100 ml PCI Saniment® PGI + 200 ml vody

Pozor! Prípravok sa nesmie riediť v kovových nádobách. Používať len plastové nádoby!

Na silno znečistených podkladoch je možné použiť prípravok PCI Saniment®

PGI neriedený. Po zaschnutí nie je opláchnutie vodou bezpodmienečne nutné.

Krycí náter:

Disperzné, akrylátové, silikónové, silikátové farby a pastovité omietky PCI.

Dôležité upozornenia

- Všetky kovové, sklenené, keramické, emailové plochy a prírodné materiály (kameň, mramor) je treba dôkladne zakryť pred prípadným znečistením.
- Znečistené plochy je potrebné rýchlo umyť vodou.

Pokyny na bezpečné používanie

- Prípravok je treba chrániť pred deťmi.
- Pri práci používať ochranné rukavice a okuliare alebo masku na tvár.
- Pri striekaní prípravku dostatočne vetrať a zabrániť vdychovaniu vzniknutého aerosólu (napr. za pomoci masky na tvár).
- Pri práci nejest' a nepiť.
- Pri náhodnom požití prípravku alebo jeho vniknutí do oka okamžite vyhľadať lekára a vziať so sebou obal od prípravku alebo jeho etiketu.
- Prípravok je zdraviu škodlivý pri požití!

Podrobnejšie informácie sú uvedené v karte bezpečnostných údajov.

Balenie a skladovanie

- Balenie 1 l plastová fľaša.
- Skladovateľnosť v suchu a temne pri teplote od +5 °C do +25 °C, 12 mesiacov od dátumu výroby.

Likvidácia odpadu

- Produkt odstraňovať v súlade so zákonom č.223/2001 Z. z. o odpadoch v platnom znení.
- Zabrániť úniku produktu do vodných tokov a kanalizácie.

Technická podpora

Príslušný odborný-technický poradca je Vám s ďalšími informáciami a technickou podporou rád k dispozícii.



Master Builders Solutions Slovakia spol. s r.o.
Na stanicu 937/26b, 010 09 Žilina
E-mail: info-sk@pci-group.eu
Web: www.pci-sk.sk

Zákaznícky servis:
T: +421 41 72 345 91, +421 918 888 918
E-mail: objednavky-sk@pci-group.eu

Vydané: júl 2021
Novým vydáním stráca staré platnosť.

Technicko-poradenský servis:

0903 400 851 Bratislava I.– V.
0918 700 111
0918 585 451 Dunajská Streda, Galanta, Komárno, Nové Zámky, Senec, Šaľa, Zlaté Moravce
0918 594 016 Trnava, Hlohovec, Malacky, Myjava, Nitra, Pezinok, Piešťany, Senica, Skalica
0915 954 390 Trenčín, Bánovce nad Bebravou, Ilava, Nové M. nad Váhom, Partizánske, Púchov, Prievidza, Topoľčany
0903 776 800 Bytča, Čadca, Dolný Kubín, Kysucké N. Mesto, Námestovo, Považská Bystrica, Tvrdošín
0910 999 774 Žilina, Martin, Ružomberok, Turčianske Teplice
0903 621 456 Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Brezno, Detva, Krupina, Levice, Lučenec, Poltár, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Zvolen, Žarnovica, Žiar nad Hronom
0911 707 911 Poprad, Gelnica, Kežmarok, Levoča, Liptovský Mikuláš, Rožňava, Revúca, Spišská N. Ves, Stará Ľubovňa
0903 847 822 Košice I.–IV., Košice-okolie, Michalovce, Sobrance, Trebišov
0911 808 911 Prešov, Bardejov, Humenné, Medzilaborce, Sabinov, Snina, Stropkov, Svidník, Vranov nad Topľou

Pracovné podmienky a rozsah použitia produktov sú rozdielne. V technickom liste sú uvedené všeobecné pokyny na spracovanie materiálu. Spracovateľ je povinný preskúšať vhodnosť a možnosť použitia produktu na zamýšľaný účel. V prípade požiadaviek nad rámec všeobecných pokynov je si potrebné vyžiadať poradenstvo odborných-technických poradcov predávajúceho. Predávajúci nezodpovedá za škodu, ak sa kupujúci odchýli pri spracovaní a aplikácii tovaru od technických podmienok, skladovacích podmienok, pokynov výrobcu a dôb ich použiteľnosti. Aktuálne informácie o produktoch firmy sú dostupné na www.pci-sk.sk